



Sacchetto da Kg 15



Sacchetto da Kg 10



SCHEMA TECNICA PELLET

PARAMETRO	VALORI
Diametro (D)	mm 6 (+-1)
Umidità (M)	6,6%
Ceneri (550°C)	0,3%
Durabilità meccanica (DU)	98,7%
Polveri (< 3,15 mm)	0,2%
Additivi chimici	assenti
Potere Calorifico Inferiore	17,84 Mj/Kg = 5 Kwh/kg
Densità apparente (BD)	612 kg/m3
Temperatura rammollimento ceneri	> 1.500 °C

Pellet di legno realizzato
con materia prima
a base di **abete rosso** scortecciato

Ecolife è prodotto con materia prima selezionata a base di abete rosso proveniente dalle foreste dei paesi baltici. E' caratterizzato dal colore chiaro, basso residuo cenere e alto rendimento. Ecolife risponde ai più alti standard qualitativi e commerciali.

Controlli costanti dei requisiti chimici e fisici della materia prima e del prodotto finito, l'assenza di additivi, oltre al monitoraggio dei processi di produzione e della logistica sono la garanzia di un sistema trasparente che ci consente di offrire il più alto standard qualitativo agli operatori del settore e ai consumatori più esigenti.