

# ECONORD



Prodotto in  
Nord America

## SCHEDA TECNICA PELLETTA

PARAMETRO	UNITÀ DI MISURA	VALORI ECONORD CANADA
Diametro (D)	mm	6 (±1)
Lunghezza (L)	mm	da c.a 5 a 25
Contenuto idrico (M)	%tq	< 6
Ceneri (A)	%ss	< 0,5
Durabilità meccanica (DU)	%tq	> 97,5
Particelle fini (< 3,15 mm)	%tq	< 1
Additivi	%ss	assenti
Potere calorifico	KWh/kg	> 5 KW
Densità apparente (BD)	kg/m <sup>3</sup>	> 680
Temp. di fusione delle ceneri (DT) ceneri prodotte a 815 °C	°C	1450



Sacchetto da Kg 15



E' garanzia  
di qualità  
e sicurezza

Controlli costanti dei requisiti chimici e fisici della materia prima e del prodotto finito, l'assenza di additivi, oltre al monitoraggio dei processi di produzione e della logistica sono la garanzia di un sistema trasparente che ci consente di offrire il **più alto standard qualitativo**.



Prodotto in Nord America con segatura  
di legno vergine proveniente  
da foreste certificate

Il pellet canadese Econord è prodotto con segatura purissima a base di abete rosso e bianco scortecciati, senza additivi e contaminanti in conformità ai principi di eco-sostenibilità definiti dal Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC).  
Il PEFC è la tua garanzia che la materia prima legnosa utilizzata per produrre questo pellet deriva da foreste gestite in maniera sostenibile.