



# WHITE STAG



SELECTION

## SCHEMA TECNICA PELLET

White Stag Selection - certificazione ENplus A1

PARAMETRO	VALORI
Diametro (D)	mm 6 ( $\pm 1$ )
Umidità (M)	$\leq 5,5\%$
Ceneri (550°C)	$\leq 0,3\%$
Durabilità meccanica (DU)	$\geq 98,8\%$
Polveri (< 3,15 mm)	$\leq 0,1\%$
Additivi chimici	assenti
Potere Calorifico Inferiore	$\geq 4,9$ kwh/kg
Densità apparente (BD)	670 kg/m <sup>3</sup>
Temperatura rammollimento ceneri	$\geq 1.420$ °C



Pellet di legno  
realizzato  
con materia  
prima a base di  
abete e conifere  
selezionate provenienti  
da foreste certificate

Distribuito in Italia da:



12071 BAGNASCO (CN)  
Tel. 0174.716630  
info@sercompellet.it  
www.sercompellet.it



www.italpellets.it



www.econord.info